

Teknik Bilgi / Technical Information**PIMAMID V ESD NL**

Poliamid 6 takviyesiz naturel / Polyamide 6 unreinforced natural

AÇIKLAMA / DESCRIPTION

PİMAMİD V ESD NL, ESD özellikli enjeksiyon kalıplama için uygundur.

PİMAMİD V ESD NL, ESD grade is suitable for injection moulding.

Bu ürün naturel ve istenilen renklerde üretilebilir.

This material is available in natural and in requested colors.

ÖZELLİKLER PROPERTIES	BİRİM UNIT	METOT METHOD	DEĞER VALUE
GENEL / GENERAL			
Yoğunluk / Density	gr/cm ³	ISO 1183	1,12-1,14
Katkı Oranı / Ash Content	%	ISO 3451	----
Nem / Moisture Content	%	ISO 62	<0,2
MEKANİK / MECHANICAL			
Esneklik Modülü / Elastic Modulus Tension	Mpa	ISO 527	2700-3200
Kopmadaki Çekme Direnci / Strenght At Break	Mpa	ISO 527	60-80
Kopmadaki Uzama / Tensile Strenght At Break	%	ISO 527	>20
Çentikli İzod Darbe / Notched Izod Impact Strenght	KJ/m2	ISO 180/1A	>4
Çentiksiz İzod Darbe / Unnotched Impact Strenght	KJ/m2	ISO 180/1U	No Break
Sertlik / Hardness	Shore-D	ISO 868	74-77
ISIL / THERMAL			
Erime Noktası / Melting Point	°C	ISO 11357-3	200-230
YANMAZLIK & ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER / FLAMMABILITY & ELECTRICAL PROPERTIES			
Yanmazlık Sınıfı / Flammability Class		UL-94	HB
Kızgın Tel-Alevlenebilirlik / Glow-Wire Flammability	°C	IEC 60695-2-12	----
Kızgın Tel-Tutuşabilirlik / Glow-Wire Ignition Test	°C	IEC 60695-2-13	----
Yüzey Direnci / Surface Resistivity	Ohm	IEC 60093	1E+6 -1E+8

TEST KOŞULLARI / TEST CONDITIONS

Laboratuvar koşulları 23±2 °C, 45-55 % RH dir.Bu ortamda kuru olarak (DAM olarak) yapılmıştır.

Laboratory conditions are 23±2 °C and 45-55 % RH.It was dry in this environment.

AMBALAJLAMA ŞEKLİ / AMBALAJ PACKAGE

PİMAMİD V ESD NL ,25 kg lık Alüminyum torbalarda granül formunda paketlenmektedir.

The PİMAMİD V ESD NL is packed in 25 kg Aluminium bags,in granül forms.

Yukarıdaki değerler laboratuvar şartlarında ilgili ISO standartlarına göre üretilmiş test plakaları üzerinden ölçülmüş tipik test sonuçları olup belli toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.

Müşterilerimiz ürün uygunluğunu kendileri test edip onaylar. Pimar Plastik test sonuçları verileri ile ilgili ve ürün uygunluğu açısından herhangi bir garanti vermez ve yasal sorumluluk kabul etmez.Elektronik ortamda hazırlandığı için imza gerektirmez.

The above numbers are typical values measured under laboratory conditions as per related ISO standards, which may be subject to changes within some certain tolerances. Customers are obliged to verify suitability of the product up to their applications by themselves and Pimar Plastik neither does guarantee the above test results or accepts any legal responsibility or whatsoever related with suitability of the product to customer applications.It does not require a signature because it is prepared in electronic environment.