

Teknik Bilgi / Technical Information

PIMAMID V G30 V100 NL

Poliamid 6 camelyaf katkılı, alev geciktiricili, (halojenli) naturel / Polyamide 6 glassfibre reinforced flame retardant (halogen) natural

AÇIKLAMA / DESCRIPTION

Poliamid V G30 V100 NL tipi, enjeksiyon kalıplama için uygundur.

Polyamide 6 reinforced with %30 of glassfiber, flame retardant lubricated for injection moulding.

Bu ürün naturel ve istenilen renklerde üretilebilir.

This material is available in natural and in requested colors.

ÖZELLİKLER PROPERTIES

BİRİM UNIT

METOT METHOD

DEĞER VALUE

GENEL / GENERAL

Yoğunluk / Density	gr/cm ³	ISO 1183	1,54-1,59
Katkı Oranı / Ash Content	%	ISO 3451	28-32
Nem / Moisture Content	%	ISO 62	<0,2

MEKANİK / MECHANICAL

Esneklik Modülü / Elastic Modulus Tension	Mpa	ISO 527	9000-12000
Kopmadaki Çekme Direnci / Strenght At Break	Mpa	ISO 527	170-200
Kopmadaki Uzama / Tensile Strenght At Break	%	ISO 527	>2
Çentikli İzod Darbe / Notched Izod Impact Strenght	KJ/m ²	ISO 180/1A	≥9
Çentiksiz İzod Darbe / Unnotched Impact Strenght	KJ/m ²	ISO 180/1U	≥50
Sertlik / Hardness	Shore-D	ISO 868	80-84

ISIL / THERMAL

Erime Noktası / Melting Point	°C	ISO 11357-3	200-230
-------------------------------	----	-------------	---------

YANMAZLIK / FLAMMABILITY

Yanmazlık Sınıfı / Flammability Class		UL-94	1,6 mm	V-0
Kızgın Tel-Alevlenebilirlik / Glow-Wire Flammability	°C	IEC 60695-2-12	1,6 mm	960
Kızgın Tel-Tutuşabilirlik / Glow-Wire Ignition Test	°C	IEC 60695-2-13	1,6 mm	750

TEST KOŞULLARI / TEST CONDITIONS

Laboratuvar koşulları 23±2 °C, 45-55 % RH dır. Bu ortamda kuru olarak (DAM olarak) yapılmıştır.

Laboratory conditions are 23±2 °C and 45-55 % RH. It was dry in this environment.

AMBALAJLAMA ŞEKLİ / AMBALAJ PACKAGE

PiMAMİD V G30 V100 30 NL, 25 kg lık Alüminyum torbalarda granül formunda paketlenmektedir.

The PIMAMID V G30 V100 NL is packed in 25 kg Aluminium bags, in granül forms.

Yukarıdaki değerler laboratuvar şartlarında ilgili ISO standartlarına göre üretilmiş test plakaları üzerinden ölçülmüş tipik test sonuçları olup belli toleranslar dahilinde değişiklik gösterebilir.

Müşterilerimiz ürün uygunluğunu kendileri test edip onaylar. Pimar Plastik test sonuçları verileri ile ilgili ve ürün uygunluğu açısından herhangi bir garanti vermez ve yasal sorumluluk kabul etmez. Elektronik ortamda hazırlandığı için imza gerektirmez.

The above numbers are typical values measured under laboratory conditions as per related ISO standards, which may be subject to changes within some certain tolerances. Customers are obliged to verify suitability of the product up to their applications by themselves and Pimar Plastik neither does guarantee the above test results or accepts any legal responsibility or whatsoever related with suitability of the product for customers applications. It does not require a signature because it is prepared in electronic environment.